

LATEX ALBION FRENTES

Descripción:

Pintura al látex para uso exterior cuya formulación está basada en cargas inertes, bióxido de titanio y emulsión estireno acrílica. Esta formulación proporciona un acabado aterciopelado ideal para el embellecimiento y protección de paredes exteriores.

Ideal para muros de yeso y placas de roca yeso.

Preparación de la superficie y aplicación:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.

En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes de goma y antiparras. Evitar el contacto con la piel.

Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua.

Limpiar los utensilios con agua y jabón.

Paredes y Medianeras Exteriores:

□ Superficies con absorción despareja:

Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

□ Superficies entizadas:

Aplicar una mano previa de fijador al aguarrás LLANA.

□ Superficies con partes flojas de pintura vieja:

Eliminar con espátula. Limpiar la superficie con cepillo, agua y detergente, al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás LLANA, dejar secar. Emparejar con Enduido para Exteriores LLANA. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar sobre el enduido una mano de Fijador al Aguarrás LLANA. Dejar secar.

□ Superficies pintadas en buen estado:

Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.

□ Superficies con pintura envejecida:

Limpiar al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar 1 mano de Fijador al Aguarrás LLANA. Dejar secar.

□ Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas :

Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

□ Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas :

Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás LLANA.

□ Revoques envejecidos sin pintura previa:

Limpiar con cepillo, agua y detergente, al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

□ Otras superficies: Consultar al Centro de Información al Cliente.

Otras Características:

- Resiste el uso normal.
- No adecuado para contacto directo con ácidos.
- No adecuado para contacto directo con álcalis.

Características técnicas:

- Viscosidad: (90±3) U.K. en viscosímetro Stormer Krebs a 25°C.
- Densidad: (1.33±0.05)kg/l (30±3)g/l Muy bueno. Muy Buena.
- VOC: 1 Hora Blanco
- Poder cubriente:
- Lavabilidad:
- Tiempo de secado:
- Color:
- Capacidad de entonación: 30cm³/litro.

Rendimiento:

Dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m²/lt y por mano.

Presentación:

El producto se comercializa en envases de 4, 10, 20 y 200 litros.

Salud y Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
 - No ingerir.
 - Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
 - En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.